



## TECHNISCHES MERKBLATT

# RASCObond Montagekleber

RASCObond Montagekleber ist ein lösemittelfreier, 1-komponentiger Kleber auf Basis von Silan Polymeren.

### EINSATZBEREICHE

Der RASCObond Montagekleber wird verwendet um Quellbänder zu montieren.

### MERKMALE

- gutes Haftvermögen auf Beton, Metall, Kunststoff
- sehr einfache Anwendung



## TECHNISCHE / PHYSIKALISCHE DATEN

Lieferform	pastös
Materialfarbe	weiss
Gebindeart	Kartusche
Gebindegrösse	290 ml
Dichte (DIN EN ISO 2811)	ca. 1,5 kg/dm <sup>3</sup>
Gefahrgut ADR	kein
Anwendungsbereich	von +5° C bis +40° C
Haltbarkeit/Lagerung	12 Monate, Originalgebinde, trocken

## VERARBEITUNG

Der Untergrund muss trocken, frei von Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen Teilen sein. Der RASCObond Montagekleber wird mit einer handelsüblichen Auspresspistole, wie sie auch für Kette verwendet wird, kontinuierlich ausgepresst, sodass ein gleichmässiger Wulst entsteht. Bei rauen Untergründen muss der Wulst so gross sein, dass er die Unebenheiten lückenlos ausgleicht und das nachträglich montierte Quellband vollflächigen Kontakt mit dem RASCObond Montagekleber hat.

## ALLGEMEINE HINWEISE

Die Kartusche sollte in einem Winkel von mindestens 45° über den Untergrund geführt werden, damit der Montagekleber mit einem Anpressdruck auf den Untergrund aufgebracht wird.

Eine Kartusche reicht um ca. 10 m<sup>2</sup> Quellband zu montieren. Der Verbrauch ist abhängig von der Rauigkeit des Untergrundes und kann daher sehr stark variieren.

## SICHERHEITS-HINWEISE

Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben ist das Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

## LIEFERFORM/ADDITIVE

Art. Nr.	Produkt	Gebinde	Inhalt
1109.2101.001	RASCObond Montagekleber	Box	12 Stk

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter [www.rascor.com](http://www.rascor.com) abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

**Rascor International AG**  
**Gewerbstrasse 4**  
**CH-8162 Steinmaur / Schweiz**  
**Telefon: +41 (0)44 857 11 11**  
**Telefax: +41 (0)44 857 11 00**  
**[www.rascor.com](http://www.rascor.com)**