

RASCObond FLX121

KLEBESYSTEME

KLEBESYSTEME

RASCObond Klebesysteme dienen vor allem als Hilfsmittel zur Applikation und Fixierung anderer RASCOR Abdichtungsprodukte oder sonstiger Profile. Sie zeichnen sich besonders durch ihre hohe Klebkraft aus. Die Anwendungsgebiete der einzelnen RASCObond Klebesysteme unterscheiden sich zum Teil deutlich. RASCObond FLX121 ist ein 1-komponentiges Abdichtungsmaterial mit hoher Elastizität, Dehnfähigkeit und Haftfestigkeit, welches speziell für die hohe Alkalität des Betons entwickelt wurden.



EINSATZBEREICHE

RASCObond FLX121 wird dort eingesetzt, wo die Nässe zuerst entsteht: an der Oberfläche des Bauwerks. RASCObond FLX121 kann sowohl auf trockenem als auch auf nassem Beton, Stahl, Edelstahl, Stein, Kunststoff, etc. angewendet werden, ohne dass eine Grundierung erforderlich ist. RASCObond FLX121 eignet sich ausgezeichnet zur Verschlussung von Dehn- und Bewegungsfugen oder anderen grösseren Fugenöffnungen. Aufgrund seiner pastösen Materialbeschaffenheit kann RASCObond FLX121 auch vertikal oder bei Decken eingesetzt werden.



Weitere Produktinfos

MERKMALE

- sehr starke Oberflächenhaftung
- toleriert Bewegungen aufgrund der hohen Haftfestigkeit
- sehr einfache Anwendung
- fugenlose Oberfläche nach Aushärtung



RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

RASCOR International AG

Gewerbstrasse 4
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: + 41 (0)44 857 11 11
www.rascor.com
info@rascor.com

RASCOR Construction Chemicals GmbH

Wallstrasse 16
DE-40878 Ratingen / Deutschland
Telefon: + 49 (0)2102 3076 521
www.rascor.com
germany@rascor.com

RASCObond FLX121

KLEBESYSTEME

TECHNISCHE / PHYSIKALISCHE DATEN

Lieferform	Paste
Materialfarbe	grau
Gebindeart	Kartusche / Eimer / Schlauchbeutel
Gebindegrösse	290 ml / 15 kg / 600 ml
Dichte (DIN EN ISO 2811)	1,4 g/cm ³
Gefahrgut ADR	kein
Zugfestigkeit	1,2 N/mm ²
Haftfestigkeit	je nach Oberfläche unterschiedlich
Shorehärte	30
Anwendungsbereich	von +5 °C bis +40 °C
Haltbarkeit/Lagerung	12 Monate, Originalgebinde, trocken

LIEFERFORM / ADDITIVE

Art. Nr.	Produkt	Gebinde	Inhalt
1109.3111.001	RASCObond FLX121	Eimer	15 kg
1109.3111.002	RASCObond FLX121	Box	12 Kartuschen
1109.3111.003	RASCObond FLX121	Box	12 Schlauchbeutel

VERARBEITUNG / AUFBEREITUNG

RASCObond FLX121 muss genau dort aufgetragen werden, wo das Problem der Feuchtigkeit entsteht: auf der Oberfläche der Konstruktion. Zudem ist der Einbau einer Zusatzschicht in erdverfüllten Bereichen notwendig, um den Kleber vor mechanischer Beschädigung zu schützen. RASCObond FLX121 dichtet die Fuge lang anhaltend und innerhalb weniger Stunden ab, auch bei Bewegungen im Aushärtungsprozess. Die Aushärtezeit ist unabhängig von der eingebrachten Materialmenge.



ALLGEMEINE HINWEISE / SICHERHEITSHINWEISE

Die Kartusche und der Schlauchbeutel sollte in einem Winkel von mindestens 45° über den Untergrund geführt werden, damit der Montagekleber mit einem Anpressdruck auf den Untergrund aufgebracht wird. Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben ist das Sicherheitsdatenblatt zu konsultieren.

RECHTLICHE HINWEISE: Die Angaben für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte in diesem Technischen Merkblatt beruhen auf unserem heutigen Kenntnisstand. Die Produktauswahl, -verwendung und -verarbeitung liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden und ist auf die objektspezifischen Bedingungen, Verwendungszweck und äusseren Einflüsse abzustimmen. Es gilt jeweils das neueste Technische Merkblatt und kann jederzeit unter www.rascor.com abgerufen werden. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind integrierender Bestandteil dieses Technischen Merkblattes.

RASCOR International AG
CH-8162 Steinmaur / Schweiz
Telefon: +41 (0)44 857 11 11

RASCOR Construction Chemicals GmbH
DE-40878 Ratingen / Deutschland
Telefon: +49 (0)2102 3076 521